

ȘAPĂ DE EGALIZARE



Produs utilizat pentru obținerea de șape normale, pe bază de ciment, pe suporturi clasice din beton, în scopul nivelării suprafețelor sau ca strat de bază pentru șapa autonivelantă.



Tip adeziv : Șapă pe bază de ciment, clasa CT-C20-F4-AR2, conform SR EN 13813:2003.

Compoziție : Ciment, adaosuri minerale, aditivi.

Mod de utilizare : Șapa se amestecă într-un malaxor cu funcționare continuă, cuplat la o mașină de turnat șape. Pentru omogenizare se va utiliza numai apă curată și rece, în raport de 1:11 cu material uscat (4,5 litri de apă pentru 40 kg material). Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, portantă, desprăfuită, cu aderența la mortare pe bază de ciment, cu o vechime de minim 28 zile. Șapa se toarnă pe suport, se compactează și se nivelează, utilizându-se un dreptar. Grosimea minimă a stratului va fi de aproximativ 4 cm. Pe durata punerii în operă și în perioada de priză a produsului, temperatura suportului, a șapei și aerului vor fi cuprinse între 5° C și 30° C. Șapa se va uda superficial timp de minim 7 zile de la aplicare (nu este indicată uscarea rapidă a șapei).

Date tehnice :

Necesar de apă : 4,5 l pentru 40 kg material

Timp de punere în operă : 1 - 2 ore

Granulația maximă : 1.4 mm²

Rezistența la încovoiere : > 4 N/mm²

Rezistența la compresiune : > 20 N/mm²

Rezistența la uzură BCA : < 200 μm

Continut de Cr⁶⁺ : sub 2 ppm pe durata de valabilitate a produsului

Consum specific : 20 kg/m²/cm grosime

Depozitare : în spațiul uscat, interval de temperatură 5–35 °C

Ambalare : saci de hârtie a câte 40 kg, cu polietilenă între straturi, prevăzuți cu valvă pentru însăcuire, 35 saci pe palet (1400 kg)

Durata de valabilitate : 12 luni de la data fabricației

Măsurile de siguranță : Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii.

În cazul contactului cu ochii, se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul înghițirii accidentale, se va consulta medicul, prezentându-i acestuia ambalajul produsului.

MINDO S.A.

str. Herța nr. 45, DOROHOI

tel. 0231.610.210 | fax 0231.610.211

mindo.ro

