

## MORTAR PENTRU TENCUIRE FINĂ (TINCI)

**T** **Tc1**

Mortar utilizat pentru obținerea stratului de finisaj fin care se aplică pe tencuielile brute, înainte de gletuire, zugrăveli, aplicarea de tencuieli decorative etc. Nu fisurează și este rezistent fizico-mecanic la agenții atmosferici datorită componentelor pe care le conține.



**Tip adeziv :** Adeziv pe bază de lianți minerali, clasa CS IV, conform SR EN 998-1:2011.

**Compoziție :** Ciment, adaosuri minerale, aditivi.

**Mod de utilizare :** Conținutul unui sac de 25 kg. se amestecă cu cca. 8-9 l. apă cu un dispozitiv rotativ electro-mecanic până la obținerea unei paste perfect omogene; după o pauză de cca. 10 minute se mai omogenizează din nou 2 – 3 minute; pauza de 10 min. este necesară pentru dispersia completă a aditivilor în mediul lichid apos. Suportul se stropește cu apă, se lasă să se zvânte după care tinciul se aplică cu gletiera în strat de 1-2 mm. Se așteaptă cca. 1 oră după care stratul de tinci se umezește după care se drișcuiește pentru obținerea suprafeței uniforme.

Acest material se utilizează în intervalul de temperatură +5 ... +30°C, fără expunere directă la razele solare. După cca. 72 ore se poate aplica finisajul final. Pasta de tinci trebuie aplicată în întregime în maxim 1 oră.

### Date tehnice :

Necesar de apă : 8 - 9 l pentru 25 kg material

Timp de punere în operă : 1 – 2 ore

Densitatea aparentă în stare întărită : 1450 kg/m<sup>3</sup>

Rezistența la încovoire :  $\geq 3,4$  N/mm<sup>2</sup>

Rezistența la compresiune :  $\geq 12$  N/mm<sup>2</sup>

Coefficientul de absorbție a apei :  $< 0,07$  kg/m<sup>2</sup>·min<sup>0,5</sup>

Permeabilitatea la vapori de apă :  $0,0706 \cdot 10^{-10}$  kg/m·s·Pa

Coefficientul de permeabilitate la vapori de apă :  $\geq 27,7$

Aderență și mod de rupere (suport beton) :  $\geq 0,5$  N/mm<sup>2</sup>

**Consum specific :** 3 – 4 kg/m<sup>2</sup>

**Depozitare :** în spațiul uscat, interval de temperatură 5–35 °C

**Ambalare :** saci de hârtie a câte 25 kg, cu polietilenă între straturi, prevăzuți cu valvă pentru însăcuire, 48 saci pe palet (1200 kg)

**Durata de valabilitate :** 12 luni de la data fabricației

**Măsuri de siguranță :** Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii.

În cazul contactului cu ochii, se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul înghițirii accidentale, se va consulta medicul, prezentându-i acestuia ambalajul produsului.

### MINDO S.A.

str. Herța nr. 45, DOROHOI

tel. 0231.610.210 | fax 0231.610.211

mindo.ro