

## POLISTIREN CELULAR EXPANDAT EPS 80

# EPS 80



Plăci de polistiren expandat cu dimensiunea nominală L=1000 mm, lățime l=500 mm și grosime d=20, 30, 40, 50, 80, 100 mm.

La comandă se pot fabrica și alte dimensiuni.

**Domeniu de utilizare :** Se utilizează ca material termoizolant pentru plafoane, pereți interioiri, pereți exteriori și fațade.

**Punere în opera** : Realizarea izolației termice necesită parcurgerea următoarelor etape : lipirea materialului termoizolant (polistiren) pe suport, fixarea suplimentară cu ajutorul diblurilor, armarea polistirenului cu plasă din fibră de sticlă, aplicarea unei amorse și a unei tencuieli decorative. Pentru lipirea polistirenului se va utiliza un adeziv potrivit acestui scop. Adezivul se aplică într-un strat continuu de 4-5 cm pe marginile plăcii și în minim 5 puncte pe suprafața acesteia, astfel încât, după presarea pe perete, suprafața plăcii să fie acoperită de adeziv în proporție de minim 40%. Plăcile de polistiren se vor monta "țesute". Fixarea cu dibluri se va realiza după 1-2 zile. După întărirea adezivului, plăcile de polistiren se şlefuesc și se curăță. Pentru armarea cu plasă din fibră de sticlă, mortarul se aplică pe placă de polistiren și se striază cu o gletiera crestată. Plasa se aplică pe mortarul proaspăt, astfel încât fâșii să se suprapună 10 cm și se înglobează în mortar prin presare ușoară cu un spaclu neted. În timpul montajului temperatura va fi cuprinsă între 50° C și 30° C. Montajul nu se va executa sub acțiunea directă a razelor soarelui, pe ploaie sau în curenț de aer.

### Caracteristici tehnice :

Parametru	U.M.	Metodă de determinare	Valoare realizată	Clasa
Reacția la foc		SR EN 13501-1+A12010/C91/2014		E
Conductivitate termică	W/mK	EN 12667	0,03713	-
Rezistență termică	m <sup>2</sup> K/W	EN 12667	0,53-2,7*	-
Abatere dimensională grosime	mm	SR EN 823	±1	T1
Abatere dimensională lungime	mm	SR EN 822	±3	L3
Abatere dimensională lățime	mm	SR EN 822	±3	W3
Abatere de la perpendicularitate	mm/m	SR EN 824	±1	S1
Abatere de la planeitate	mm	SR EN 825	±3	P3
Stabilitate dimensională în condiții specificate de temperatură	%	SR EN 1604	≤1	DS(70,-)1
Efortul de compresiune la o deformare de 10%	kPa	SR EN 826	≥80	CS(10)80
Rezistență la încovoiere	kPa	SR EN 12089	≥150	BS(150)
Rezistență la tracțiune perpendiculară pe fețe	kPa	SR EN 1607	≥100	TR(100)
Absorbția de apă prin imersie totală pe durată lungă	%	SR EN 12087	≤2,5	WL(T)2.5

\*-in functie de grosimea placii (0.538 m<sup>2</sup>K/W pentru grosime 20 mm, 2.693 m<sup>2</sup>K/W pentru grosime 100 mm);

**Manipulare, transport și depozitare :** Produsul se va depozita în locuri uscate, ventilate, ferite de acțiunea directă a razelor solare, de surse de căldură și foc. Se va evita depozitarea baxurilor pe cant. La manipularea și depozitarea polistirenului nu este permis fumatul și lucrul cu foc deschis. Polistirenul poate fi deteriorat de acțiunea chimică a diluantilor, combustibililor, vopselurilor. Transportul se va face cu mijloacele de transport curate, acoperite. Încărcarea se va face în aşa fel încât să se asigure integritatea încărcăturii pe timpul transportului..

**Garanție :** Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu condiția respectării condițiilor de depozitare, manipulare și transport

**MINDO S.A.**

str. Herța nr. 45, DOROHOI  
tel. 0231.610.210 | fax 0231.610.211  
mindo.ro

