

GLET PE BAZĂ DE CIMENT ALB



G100M

Produs utilizat pentru finisarea suprafețelor interioare tencuite cu tencuieli pe bază de ciment sau ciment/var. Suprafața suport va fi uscată, curată, desprafuită, aderentă, lipsită de grăsimi, cu o vechime de minim 28 zile, fără denivelări mai mari de 3 mm. Nu se aplică peste var sau humă, pe suporturi din lemn, metal sau plastic



Tip adeziv : Mortar de uz general pe bază de ciment alb pentru gletuire, clasa CS I, conform SR EN 998-1:2011.

Compoziție : Ciment alb, adaosuri minerale, aditivi.

Mod de utilizare : Conținutul unui sac (20 kg) se presară peste 6 – 6,5 l de apă curată și rece și se amestecă cu un dispozitiv mecanic (o bormașină) echipată cu un ax cu palete, până la obținerea unei paste omogene. Pasta astfel obținută se lasă la maturat 5 minute și apoi se amestecă din nou.

Gletul se aplică manual, utilizându-se fierul de glet pentru întindere și nivelare. Grosimea stratului de glet va fi de 2-3 mm. Suprafața obținută poate fi șlefuită după 24 ore. Stratul de finisaj se va aplica după minim 7 zile.

Pe durata aplicării și uscării gletului temperatura aerului și a suportului vor fi cuprinse între 5°C și 30°C. Temperatura scăzută și umiditatea prelungesc timpul de întărire a materialului.

Date tehnice :

Necesar de apă : 6-6,5 l pentru 20 kg material

Timp de punere în operă : minim 3 ore

Granulația maximă : 0.2 mm

Densitatea aparentă în stare uscată : 1300 kg/m³

Aderența la beton (rupere coezivă) : > 0,2 N/mm²

Absorbție de apă : WO (c > 0,4 kg/m²min^{0,5})

Coefficient de difuzie a vaporilor de apă : μ 5/20 (valoare tabelată)

Conductivitate termică ($\lambda_{10, \text{uscat}}$) : 0,54 W/m·K (valoare tabelată)

Continut de Cr⁶⁺ : sub 2 ppm pe durata de valabilitate a produsului

Consum specific : 3-3,5 kg/m² pentru o grosime a stratului de 2-3 mm

Depozitare : în spațiul uscat, interval de temperatură 5–35 °C

Ambalare : saci de hârtie a câte 20 kg, cu polietilenă între straturi, prevăzuți cu valvă pentru însăcuire, 60 saci pe palet (1200 kg)

Durata de valabilitate : 12 luni de la data fabricației

Măsurile de siguranță : Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii.

În cazul contactului cu ochii, se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul înghițirii accidentale, se va consulta medicul, prezentându-i acestuia ambalajul produsului.

MINDO S.A.

str. Herța nr. 45, DOROHOI

tel. 0231.610.210 | fax 0231.610.211

mindo.ro

